

## SikaSil® AS-785 SL

Adhesivo y sellador industrial autonivelante para ensamblaje

### Datos Técnicos:

Propiedades	Componente A SikaSil® AS-785 SL A	Componente B SikaSil® AS-785 SL B
Base química	Silicona bicomponente	
Color (CQP <sup>1</sup> 001-1)	Blanco	Negro
Color mezcla	Negro, gris	
Mecanismo de curado	Policondensación	
Tipo de curado	Neutro	
Densidad (CQP 006-4)	1,4 kg/l aprox.	1,1 kg/l aprox.
Densidad mezclado	1,35 kg/l aprox.	
Relación de mezcla	A:B por volumen A:B por peso	10:1 13:1
Viscosidad a 0,89 s <sup>-1</sup> (CQP 029-6)	50 Pa·s aprox.	200 Pa·s aprox.
Consistencia	Pasta autonivelante	
Temperatura de aplicación	5 °C - 40 °C (40 - 105 °C)	
Snap time <sup>2</sup> (CQP 554-1)	10 minutos aprox.	
Tiempo libre de "tack" <sup>2</sup> (CQP 019-1)	40 minutos aprox.	
Contracción volumétrica (CQP 014-1)	3% aprox.	
Dureza Shore A (CQP 023-1/ISO 868)	30 aprox.	
Resistencia a tracción (CQP 036-1/ISO 37)	1,5 N/mm <sup>2</sup> aprox	
Alargamiento a la rotura (CQP 036-1/ISO 37)	250% aprox.	
Módulo de elasticidad 100%(CQP 036-1/ISO 37)	0,7 N/mm <sup>2</sup> aprox.	
Resistencia eléctrica (CQP 072-2/DIN 53482)	3 × 10 <sup>7</sup> Ω cm aprox.	
Conductividad térmica (DIN 52612)	0,26 W/mK	
Permeabilidad al vapor de agua (EN 1279-4)	16 g H <sub>2</sub> O/m <sup>2</sup> · 24 h · 2 mm aprox.	
Resistencia térmica (CQP 513-1)	180 °C aprox. 200 °C aprox. 220 °C aprox.	
Puntualmente	4 horas 1 hora	
Temperatura de servicio	-40 °C - 150 °C aprox. (-40 - 300 °F)	
Vida del producto (almacenar por debajo de 25 °C) (CQP 016-1)	12 meses	

<sup>1)</sup> CQP = Procedimiento de calidad corporativo    <sup>2)</sup> 23 °C/50%h.r

#### Descripción:

SikaSil® AS-785 SL es una silicona adhesiva y selladora bicomponente, no corrosiva y de rápido curado. SikaSil® AS-785 SL está desarrollado en acuerdo con la norma ISO 9001 asegurando la calidad del sistema y el programa de cuidado responsable.

#### Ventajas:

- Excelente adhesión a la mayoría de sustratos relevantes
- Propiedades dieléctricas en diferentes frecuencias y en un amplio rango de temperatura.
- Superficie repelente al agua.
- Buena resistencia al aceite y al agua/glycol.

- Cumple los requerimientos de la UL 94 V-0
- UL generic RTI ≥105 °C (221 °F)



## Áreas de aplicación:

SikaSil® AS-785 SL puede usarse para el encapsulado y la protección de dispositivos electrónicos así como para muchas otras aplicaciones de potting y aplicaciones de ensamblaje industrial.

Este producto está indicado únicamente para usuarios profesionales experimentados. Deben realizarse ensayos con los sustratos y condiciones originales para asegurar la adhesión y la compatibilidad del material.

## Mecanismo de curado:

SikaSil® AS-785 SL empieza a curar inmediatamente después de mezclar los dos componentes.

La velocidad de la reacción depende principalmente de la temperatura: cuánto más alta sea, mayor es la velocidad de curado.

Calentar por encima de 50 °C no es recomendable, ya que puede inducir la formación de burbujas.

El proceso de curado no requiere de la humedad atmosférica pero los productos deben usarse en espacios totalmente confinados.

El tiempo abierto en el mezclador, esto es, el tiempo que el material puede permanecer en el mezclador sin extrusión o inyección del producto, es significativamente más corto que el snap time indicado anteriormente. Para más información por favor contacte con el Departamento Técnico de Sika Industria.

## Limitaciones de aplicación:

Todos los SikaSil® WS, FS, SG, IG, WT, AS y otros selladores de silicona fabricados por Sika son compatibles entre sí. Para información específica en relación a la compatibilidad entre varios productos SikaSil® por favor contacte con el Dpto. Técnico de Sika Industria. Todos los demás selladores deben ser aprobados por Sika antes de ser usados en combinación con la SikaSil® AS-785 SL. Cuando se usen dos o más selladores reactivos diferentes, dejar curar completamente el primero antes de aplicar el siguiente.

Los selladores y adhesivos SikaSil® deben utilizarse sólo en aplicaciones industriales por profesionales experimentados y tras un examen detallado y una aprobación escrita de los correspondientes detalles del proyecto por parte del departamento de Dpto. Técnico de Sika Industria.

La idoneidad de SikaSil® AS-785 SL para una aplicación específica incluyendo la compatibilidad y la adhesión deben ser ensayadas previamente.

La información facilitada es sólo orientativa. Consejos sobre aplicaciones específicas se proporcionan bajo petición.

## Método de aplicación:

### Preparación superficial.

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite y polvo.

Consejos sobre aplicaciones específicas y métodos de pretratamiento de las superficies los facilita el Departamento Técnico de Sika Industria.

### Aplicación

Antes de procesar el SikaSil® AS-785 SL ambos componentes deben ser mezclados homogéneamente y estar libres de burbujas de aire en la proporción adecuada indicada anteriormente y con una precisión de +/- 10%. La mayoría de los equipos de dosificación y de mezcla disponibles en el mercado son adecuados. Por favor contacte con el Departamento Técnico de Sika Industria para obtener consejo específico.

Mientras que el componente A es estable en aire, el componente B es sensible a la humedad y el contacto con el aire debe ser por tanto minimizado.

Las juntas deben estar convenientemente dimensionadas dado que tras la construcción no son posibles los cambios. Las bases para el cálculo de las dimensiones necesarias de la junta son los valores técnicos del adhesivo y de los materiales de construcción adyacentes, la exposición de los elementos de construcción, su construcción y tamaño así como sus cargas externas. Para más información por favor contacte con el Departamento Técnico de Sika Industria.

## Alisado y acabado

Si es necesario, el alisado y el acabado deben llevarse a cabo dentro del snap time del adhesivo. No deben usarse agentes de acabado.

## Limpieza

El SikaSil® AS-785 SL no curado debe ser retirado de las herramientas y equipos con Sika® Remover-208 u otro disolvente compatible. El mezclador estático de los equipos de aplicación puede limpiarse con el SikaSil® Mixer Cleaner.

Las manos y la piel expuesta deben ser lavadas inmediatamente con Sika® Handclean Towel o con un limpiador de manos industrial adecuado y agua.

¡No utilice disolventes!

## Pintabilidad

SikaSil® AS-785 SL es un adhesivo elástico y no puede ser pintado.

## Información adicional:

Existen a su disposición copias de las siguientes publicaciones:

– Hoja de Seguridad e Higiene

## Tipos de envases:

Comp. A: bidón	25 kg
Comp. B: bidón	20 kg

## Bases

Todos los datos técnicos dados en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

## Información sobre salud y seguridad:

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenaje y traslado de productos químicos usados debe remitirse a la actual Hoja de Seguridad del producto la cual contiene datos de seguridad físicos, ecológicos y toxicológicos.



## Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lu-

gar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de

cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es



Sika, S.A.U.  
C/ Aragoneses, 17  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel. 91 657 23 75  
Fax 91 661 69 80

