

## SikaGard®-6455

Revestimiento antigavilla de secado rápido y aplicación en spray

### Datos Técnicos:

Base química	Solución de caucho
Color	Blanco, gris, negro
Mecanismo de curado	Secado con aire
Densidad (líquido) (ISO 12185)	0,88 kg/l aprox.
Contenido sólido (ISO 3251)	25 % aprox.
Temperatura de aplicación	20 a 30 °C
Tiempo libre de tack <sup>1</sup>	10 minutos aprox.
Tiempo de secado <sup>1</sup>	30 minutos aprox.
Temperatura de servicio	-25 a 80 °C
Vida del producto (Almacenaje entre 10-30 °C)	24 meses

<sup>1</sup>) 23 °C/50% h.r. (espesor de capa 350 µm)

Industry

### Descripción

SikaGard®-6455 es un revestimiento antigavilla, de secado rápido de aplicación en spray. Adecuado para reparaciones rápidas en cualquier parte del vehículo que requiera de protección antigavilla.

SikaGard®-6455 está fabricado de acuerdo con la norma de garantía de calidad ISO 9001/14001 y el programa de cuidado responsable.

### Ventajas del producto

- Flexibilidad de uso.
- Se mantiene flexible cuando está seco.
- Alta resistencia frente la corrosión.
- Se puede pintar.
- Listo para su uso.

### Áreas de aplicación

SikaGard®-6455 se utiliza para proteger partes vulnerables pintadas de los vehículos como zócalos, aletas, pases de ruedas y huecos. Adecuado para reparaciones rápidas donde se requiera protección antigavilla. Seca rápidamente y protege los metales de la corrosión y de la abrasión.

Este producto debe ser utilizado únicamente por usuarios profesionales experimentados.

### Resistencias químicas

SikaGard®-6455 es resistente al agua, agua salada, niebla salina, aceites, ácidos y bases débiles.

La información ofrecida arriba es sólo para orientación general. El consejo sobre aplicaciones específicas se proporcionará tras petición.

### Método de aplicación

#### Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de óxido, polvo y grasa.

El consejo sobre aplicaciones específicas está disponible en el Departamento Técnico de Sika Industria.

#### Aplicación

Agitar el bote antes de usar. Proteger las zonas adyacentes a la superficie donde se vaya a realizar la aplicación. Realizar una aplicación en cruz del producto a una distancia aproximada de 30 cm. Aplicar una capa homogénea. Volver a aplicar producto hasta conseguir el espesor de capa requerido. Si se requiere un espesor de capa grueso se recomienda dejar secar la primera capa antes de aplicar la siguiente. Después de usar invertir el bote y sprayar en disparos cortos para limpiar la boquilla.



## Limpieza

El SikaGard®-6455 fresco puede ser retirado de las herramientas y equipos con Sika®Remover-208. Una vez seco, el material sólo puede ser retirado mecánicamente.

Las manos y la piel expuestas deben ser lavadas inmediatamente con toallitas Sika®Handclean o un limpiador de manos industrial adecuado y agua.

¡No utilizar disolventes!

## Pintabilidad

SikaGard®-6455 es pintable tras aproximadamente en 15 minutos con la mayoría de sistemas de pintado utilizados habitualmente. Debido a la amplia gama de pinturas existente se recomienda realizar siempre ensayos de adhesión.

## Información adicional:

Existe a su disposición:  
– Hojas de Seguridad

## Tipos de envase

Aerosol	500 ml
---------	--------

## Bases

Todos los datos técnicos representados en esta ficha técnica están basados en pruebas de laboratorio. Los datos medidos actuales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

## Información sobre salud y seguridad

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenaje y traslado de productos químicos usados debe remitirse a la actual Hoja de Seguridad del producto la cual contiene datos de seguridad físicos, ecológicos y toxicológicos.

## Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es



Sika, S.A.U.  
C/ Aragoneses, 17  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel. 91 657 23 75  
Fax 91 661 69 80

