

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

COTETERM ACRYLIC

(formerly Coteterm Acrylic)

Revestimiento acrílico en dispersión acuosa diseñado para la impermeabilización y decoración de fachadas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Coteterm Acrylic, también conocido como SikaWall®-6260 Acrylic 1.2, es un recubrimiento acrílico mineral en dispersión acuosa para revestir fachadas y recubrir sistema Sikatherm® (SATE).

USOS

- Como revestimiento protector y decoración de fachadas, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Apto sobre soportes como: morteros de revoque, morteros base, morteros monocapa, hormigón y yeso (es necesario imprimir previamente con SikaWall®-45 Primer).
- Como mortero de acabado para sistemas de aislamiento térmico

exterior (SATE), en: Coteterm M, Coteterm M Impact, Coteterm M Flex, Coteterm LG, SikaWall®-1050 LG, SikaWall®-1060 M, SikaWall®-1070 M-FLEX. Antes es necesario imprimir con SikaWall®-45 Primer.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Resistente a los álcalis del cemento.
- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- Buena flexibilidad.
- Buena adherencia a los materiales de construcción más comunes.
- Fácil aplicación y buena adherencia al primer SikaWall®-45 Primer.
- Proyectable con los equipos de aplicación más comunes.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	mortero a base de resina acrílica
Presentación	Botes de 25 kilos
Apariencia / Color	Consultar carta de colores
Conservación	12 meses desde la fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	Se almacenará en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar fresco y seco con temperatura comprendida entre +5°C y +30°C.
Densidad	~ 1,88 ± 0,1 kg/l
pH	8,5 ± 0,5
Contenido sólido por volumen	75-85 %

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Aprox. 2-2,5 kg/m².

Nota: Estos valores son teóricos y no tienen en cuenta la aplicación de material necesario debido a la rugosidad del soporte, sus desniveles, etc.

Temperatura Ambiente	Min +7º C / Max +25º C.
Punto de Rocío	Aplicar a temperatura de al menos 3°C sobre el punto de rocío
Temperatura del Soporte	Min +7º C / Max +25º C
Producto Aplicado Listo para su Uso	Seco al tacto: 3 horas. Repintado: 24 horas.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

COTETERM ACRYLIC no debe aplicarse:

- Cuando se esperan lluvias
- A temperaturas por debajo de + 8 ° C y / o por debajo del punto de rocío
- En hormigón menos de 28 días
- Con humedad relativa superior al 80%
- No aplicar cuando se pronostica helada

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Calidad del soporte: Los soportes de hormigón nuevo deben tener una edad mínima entre 3 y 4 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas, y una humedad máxima del 5% a 2 cm de profundidad. Se deben eliminar los restos de desencofrantes. Los soportes de mortero, fibrocemento o yeso deben estar limpios y secos.

Preparación del soporte: Todas las superficies estarán limpias, secas, libres de partículas sueltas o mal adheridas. Las de hormigón o mortero estarán exentas de lechada de cemento y las de acero de incrustaciones, cascarillas y herrumbre. Los soportes de hormigón se deben preparar preferiblemente con medios mecánicos (chorro de arena, granallado, etc.), dejando un acabado fino pero no bruñido.

MEZCLADO

El producto se presenta listo para su uso. Se recomienda homogeneizar el producto antes de la aplicación, utilizando preferiblemente una batidora eléctrica de

baja velocidad (600 r.p.m), hasta su total homogeneización, durante aproximadamente 3 minutos. Evitar en lo posible la oclusión de aire.

APLICACIÓN

La aplicación puede realizarse mediante llana o pistola de gotelé. En general el producto no se diluye, en caso necesario el producto admite un 5% de agua limpia y potable. Para acabado de gota aplastada, pasar una llana por el producto proyectado. Para fratasados del producto se utilizará un fratas de plástico o madera, esperando para ello unos minutos tras el extendido del producto, hasta que adquiera una cierta consistencia. Para acabados rayados o rústicos se deben utilizar las herramientas correspondientes.

TRATAMIENTO DE CURADO

Proteger el producto aplicado de una deshidratación temprana utilizando los métodos de curado adecuados.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo con agua. El producto una vez endurecido solo puede ser eliminado por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de

cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
COTETERM ACRYLIC
Octubre 2021, Versión 01.02
021815100000000088

COTETERMACRYLIC-es-ES-(10-2021)-1-2.pdf

