



## LO + DESTACADO

- Tecnología Fotocatalítica (Descontaminante).
- Tecnología DPR+. (Dirt Pick up Resistance+) con alta resistencia a la suciedad.
- Tecnología HSR. (High Solar Reflectance). Fachadas frías.
- Elevada transpirabilidad y excelente durabilidad.
- Textura Suave.



## REVESTIMIENTO CONTINUO DE ULTIMA GENERACIÓN, REFLECTANTE CON ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD Y EFECTO DESCONTAMINANTE.

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo, formulado con la más avanzada tecnología de ligantes orgánicos y resinas de silicona, obteniendo propiedades de alta transpirabilidad, elevada permeabilidad al vapor con una alta resistencia a la suciedad superficial.

Cargas seleccionadas minerales y pigmentos HSR que le ofrecen características altamente reflectantes y que aumentan la vida útil de la fachada.

Aditivos inorgánicos de acción fotocatalítica de amplio espectro que mediante la acción de los rayos de luz se activan y provocan la descomposición de elementos contaminantes como NOx o SOx.

### PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia
- Bajo mantenimiento
- Elevada resistencia a la suciedad
- Permeable al vapor de agua
- Descontaminante
- Deformable
- Reflectantes. Baja temperatura superficial
- Fácil aplicación. Manual o mecánica
- Gran resistencia a la intemperie
- Alta Durabilidad.
- Efecto Autolavable.

### APLICACIONES

#### Soportes:

##### Admisibles:

Sobre PAREX Fondo aplicado en:

- Morteros de enfoscados, morteros base, morteros monocapa, hormigón, yeso.
- PAREX Decor Base, Coteterm M, Coteterm M Flex, PAREX FV, PAREX Renodeco, PAREX Predurex, PAREX Cal Enfoscado, PAREX Revoc Blanco Litoral, PAREX Revoc Gris.

##### No admisibles:

- Sobre soportes hidrofugados o con pinturas en mal estado.
- Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
- En casos no descritos consultar al Depto. Técnico.

#### Espesores:

Aproximadamente 1mm.

#### CONSUMO APROXIMADO

1,5 kg/m<sup>2</sup> ± 0,1 en dos manos (Smooth+Smooth)

#### PRESENTACIÓN

Envase de 30 kg  
250 Colores

#### ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

#### HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.
- ETE 06/0089 emitido por I.E Torroja.
- EN 15.824: Revocos exteriores basados en ligantes orgánicos

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)

REVISIÓN: Mayo 2019

## DATOS TÉCNICOS

ENSAYO	MÉTODO	CRITERIO	RESULTADOS
Envejecimiento acelerado	"ASTM G153 (Antes ASTM G 23)"	No hay efectos perjudiciales a las 5.000 horas cuando se visualiza con una ampliación de 5x	Pasa. No hay ampollas, daños, tizones, grietas, comprobaciones, fisuras o erosión.
Resistencia al color después de la intemperie	ASTM G153	Después de 5000 horas	$\Delta E = 1.1$ Ningún color que se descolora o que se sonroja
Flexibilidad	ASTM D522, Method B	Sin requerimientos	1" diámetro@ -4°F
Hielo/Deshielo Resistencia	ASTM E 2485	Sin efectos nocivos después de 10 ciclos	Pasa a 60 ciclos
Resistencia a la niebla salina *	ASTM B117	Sin efectos nocivos a las 300 horas	Pasa a 900 horas
Reflectancia solar	ASTM C1549	Sin cambios o mejoras después de 5000 horas de exposición	Reflectancia solar mejorada después de 5000 horas de exposición, sin formación de ampollas, sin decoloración, sin calizas.
Prueba de Colorante de Rodamina B		Degradación de Rodamina por exposición a luz UV	Aumento del 60% en el valor *L - Hasta un 60% de los contaminantes se degradaron después de 48 horas de exposición a los rayos UV con una tendencia positiva.

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Viscosidad, P (20°C): (H=7, V=20rpm)	550 ±100
Densidad, g/cm <sup>3</sup> (20°C)	1,70 ±0,1
pH	8,5 ±0,5
Sólidos (%)	82 ±2
Tiempo de secado al tacto	2 – 3 h
Tiempo de secado total	24h
Temperatura de aplicación:	Desde +5 hasta +35°C
EN 15824:	Revocos exteriores en base a ligantes orgánicos
Adherencia:	≥ 1 MPa EN 1542:1999
Permeabilidad al vapor de agua:	0,11m (e=1mm)
Permeabilidad al agua líquida:	≤ 0,04 kg/m <sup>2</sup> h

(\*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

**SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070):** Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)

**REVISIÓN:** Mayo 2019

## MODO DE EMPLEO

### Herramientas:

- Pistola de gotelé, llana de acero inoxidable, espátulas, y batidora de hélices.

### Preparación de soporte:

- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y limpia (sin polvo, grasa, restos de pinturas viejas, eflorescencias...)
- Los revocos deben presentar un fratasado fino y estar aristados y maestreados.

### Preparación de producto:

- Listo al uso. Remover antes de la aplicación con batidora de hélices.

### Aplicación del producto:

#### A pistola:

- Para obtener una textura constante, se deberá mantener las condiciones de presión, distancia y ángulo de la proyección.
- Antes de realizar la aplicación a pistola se aplicará una primera capa de raseo a modo de preparación.
- Es recomendable realizar una muestra de aplicación en obra antes de iniciar los trabajos.

#### A llana:

- Para conseguir una textura suave (smooth) el producto se deberá aplicar en dos manos.
- Una primera capa a raseo a modo de preparación. PAREX Aquasol o PAREX Aquasol Smooth.
- Una vez seca (4-6 h en función de las condiciones ambientales) aplicaremos una segunda mano con llana de acero inoxidable. PAREX Aquasol Smooth.

En grandes superficies, para evitar que se noten las juntas de trabajo, es recomendable hacer despieces con cinta de carroceros.

## RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C, evitando la aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas o lluvias inminentes.
- La existencia de fisuras activas merecerá un tratamiento particular
- Aplicar siempre sobre PAREX Fondo de un color igual o similar. La aplicación de PAREX Fondo mejora la apariencia y uniformidad del acabado decorativo
- No aplicar a pleno sol.
- No aplicar bajo la acción directa de la lluvia, en paramentos con humedad capilar ni en zonas donde pueda estancarse agua.
- En aplicación a pistola pueden aparecer destonificaciones.
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)

**REVISIÓN:** Mayo 2019