



LO DESTACADO

- Especial obra nueva o rehabilitación.
- Impermeable y transpirable.
- Base para los acabados bicapa en sistemas de cal, acrílicos y monocapas.
- Aplicación manual o mecánica.
- Elevado rendimiento.



MORTERO DE CAL AÉREA NATURAL DE MUY ALTAS PRESTACIONES

Revestimiento continuo a base de cal aérea natural, conglomerantes hidráulicos, áridos en curva granulométrica perfectamente compensada con aditivos especiales. Elevada impermeabilidad al agua de lluvia y buena transpirabilidad.

PROPIEDADES

- Excelente trabajabilidad, gran plasticidad y cremosidad
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua. Permite que la fachada respire.
- Adherencia perfecta y continua sobre el soporte.
- Aplicable directamente sobre el cerramiento.
- Buenas resistencias mecánicas.

APLICACIONES

- Interior y exterior
- Enfoscado mineral para aplicación como base de Sistemas Parex Decor Impermeable en capa gruesa. (Morteros Base de cal más acabados decorativos PAREX, Morteros Acrylicos, estucos minerales, pinturas, monocapas).
- Enfoscado mineral para la aplicación como base de Sistemas Parex Cal Tradición (Mortero base de cal mas acabados de cal tipo **Parex Cal Liso**, **Parex Cal Color**, **Calcillisse**).
- Revoco mineral para aplicación en patios de luces, garajes, muros, fachadas, medianeras. Acabado fratasado.

Soportes:

Admisibles:

- Directamente: sobre fábrica de ladrillo cerámico, enfoscados con dosificaciones 1:4, textura rugosa, bloques de hormigón y soportes de hormigón tradicional (en estos últimos casos comprobar porosidad y rugosidad).
- Sobre Bloque cerámico aplicar el producto con una capa de raseo.
- Sobre bloque de hormigón celular, bloque cerámico de alta absorción, bloque de hormigón hidrofugado en masa u hormigón liso aplicar capa previa de **Cotegran Imprimación**.

No admisibles:

- Soportes hidrofugados en superficie, pintados o con yeso.
- Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
- En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:

- Entre 10 y 30 mm. Máximo 30 mm en dos capas

CONSUMO APROXIMADO

15 ± 1 kg/m² por 10 mm espesor

PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg

Palet de 48 Sacos (1.200 kg)

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

Garantía fabricante.

Marcado CE según EN 998-1 clasificado como GP-CSIII-W2.

Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

REVISIÓN: Mayo 2019

DATOS TÉCNICOS

Agua de amasado ^(*) :	18 ± 2% (aprox. 4,5 L/saco)	
Densidad en polvo:	1,50 ± 0,1 gr/cm ³	
Densidad en pasta:	1,70 ± 0,1 gr/cm ³	
Densidad endurecido:	1,55 ± 0,1 gr/cm ³	
Coefficiente de capilaridad (fratasado):	≤ 0,20 kg/m ² min ½ (tipo W2)	
Resistencias mecánicas (N/mm ²):	Flexotracción	Compresión
	A 28 días	≥ 2,0
Granulometría máxima:	0 - 1,2mm	
Adherencia sobre mortero y ladrillo cerámico	≥ 0,3 N/mm ²	
Conductividad térmica: (Tabulada P=90%)	0,56 W/ mK	
Coefficiente de permeabilidad vapor de agua:	≤ 10	
Temperatura de aplicación:	Desde ± 5 hasta +35°	
Marcado CE según EN-998-1:	GP-CSIII-W2	
Reacción al fuego:	A1	

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora o máquina de proyección para mortero.
- Regle de aluminio, llana, paletín, fratas y talocha.

Preparación de soporte:

- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, limpia, planimétrica, porosa y rugosa.
- En tiempo caluroso o con soportes muy absorbentes debe humedecerse previamente el soporte y aplicar una capa de raseo con el mismo producto.

Preparación del producto:

Amasado:

- Dosificación de agua: 18±2 % (± 4,5 L/saco).
- Tiempo de amasado: ± 5 min hasta conseguir una pasta homogénea.
- Tiempo de reposo: ± 3 min.
- Nunca debe reamasarse ni añadir agua para reactivarlo.

Tiempo útil de trabajo:

- Aplicar el mortero durante la hora posterior al amasado.
- El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento).

Aplicación del producto:

Mecánica:

- Extender sobre el soporte mediante la máquina de proyección, un espesor de unos 15 mm creando cordones de aplicación.

Manual:

- Extender el producto con llana dando un espesor de unos 15 mm.
- Reglear con regle de aluminio.

Acabado fratasado:

- Aproximadamente a los 30 min (según espesor del material, absorción del soporte y condiciones ambientales) proceder al fratasado con una talocha (de madera o de plástico), mediante movimientos circulares sobre la superficie del mortero.

RECOMENDACIONES

- Para cumplir con su propiedad de impermeabilidad al agua de lluvia, son necesarios 10 mm de espesor una vez acabado el revestimiento.
- El espesor del revestimiento debe ser homogéneo, por lo tanto en soportes con graves defectos de planimetría es importante aplicar una mano previa.
- En el caso de tener que realizar recrecidos, las diferentes capas deberán rayarse para conseguir una superficie rugosa que facilite la adherencia entre ellas. El espesor máximo no debe ser mayor a 30 mm
- Aplicar a temperaturas de ±5°C hasta +35°C. Evitar aplicación con mucho viento.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.
- En puntos singulares donde existan tensiones (dinteles, puertas, unión de materiales de diferente naturaleza, forjados...) es necesario armar el mortero con malla.
- Respetar las juntas de dilatación y realizar el sellado elástico con **Lanko PU Flex 603**.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

REVISIÓN: Mayo 2019