

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Separol®-606 W

## AGENTE DE DESENCOFRADO PARA TODO TIPO DE ENCOFRADOS

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Agente de desencofrado de hormigones y morteros, formulado en base emulsión acuosa, listo para su uso, y de color blanco, especialmente recomendado para hormigones prefabricados.

## USOS

Se utiliza como agente de desencofrado en obras, pero está especialmente recomendado en plantas de prefabricados de hormigón. Los casos en los que se aplica son los siguientes:

- Hormigones colocados por métodos tradicionales (con vibración) o hormigones autocompactables (sin vibración).
- Hormigón arquitectónico.
- Se utiliza sobre todo tipo de encofrados.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- El hormigón no se ensucia y no presenta manchas después del desmoldeo o desencofrado.
- Evita la adherencia del hormigón o de la lechada superficial con las superficies tratadas.
- Se pueden obtener paramentos de alta calidad.
- Gran rendimiento y fácil manejo, lo cual supone un ahorro económico.
- Permite la aplicación posterior de revestimientos o pinturas.
- Se prolonga la duración de utilización de los encofrados.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Emulsión acuosa
Presentación	Garrafa de 25 kg. Bidones de 200 l
Apariencia / Color	Líquido blanco
Conservación	12 meses desde su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las heladas y el frío excesivo, a una temperatura entre +5°C y +30°C
Densidad	0.955-0.995 kg/l (+20°C)

## INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Dependiendo de la naturaleza y condiciones del soporte, aproximadamente 1 l de producto para 100 m <sup>2</sup> de encofrado.
---------	---

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## LIMITACIONES

Puede ser aplicado varios días antes de la confección del encofrado (eficacia de tiempo prolongado) o inmediatamente antes del hormigonado siempre que el acabado de aplicación en superficie del producto sea mate.

En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con Sika® Separol®-606 W, vaya a ser enfoscado o pintado posteriormente, se impone un lavado vigoroso de su superficie mediante cepillos de cerdas y agua, en cuanto se haya desencofrado.

Se recomienda homogeneizar el producto previamente a su uso.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad e higiene en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del producto, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### APLICACIÓN

Se emplea puro, sin dilución. Se puede aplicar de cualquiera de las siguientes formas:

- Con pulverizador o instalación neumática fija, con una presión mayor de 5 bares.
- Con brocha o rodillo.
- Para la aplicación extender uniformemente una fina película de producto, evitando que falte o sobre en cualquiera de los puntos.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



**Hoja De Datos Del Producto**  
Sika® Separol®-606 W  
Octubre 2021, Versión 01.01  
021405021000000378

SikaSeparol-606W-es-ES-(10-2021)-1-1.pdf

