



## LO + DESTACADO

- Especial rehabilitación de soportes vitraicos
- Acabado fino
- Interior y exterior
- Apto para pintado



### MORTERO HIDRÁULICO PARA REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES LOS SISTEMAS DE REVESTIMIENTO CONTINUO EN CAPA FINA "COTETERM CF"

Mortero de cemento para la regularización de superficies con un acabado fino, previo a la aplicación de los acabados decorativos COTETERM.

#### PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia
- Alta adherencia sobre soportes poco absorbentes
- Fácil aplicación para acabados finos

#### APLICACIONES

##### Soportes:

- Admisibles:
  - Directamente: sobre plaquetas vitraicas, hormigón, enlucidos de mortero, monocapas...
- No admisibles:
  - Soportes hidrofugados en superficie, pintados o con yeso, y morteros de cal.
  - Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
- En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

##### Espesores:

- Entre 2 y 3 mm.

#### DATOS TÉCNICOS

Agua de amasado:	19 ± 2% (aprox 4,5 L/saco)	
Densidad en polvo:	1.25 ± 0.1 gr/cm <sup>3</sup>	
Densidad en pasta:	1.35 ± 0.05 gr/cm <sup>3</sup>	
Coef. de capilaridad:	≥ 0.2 kg/m <sup>2</sup> min <sup>1/2</sup> (tipo w2)	
Temperatura de aplicación:	Desde 5°C hasta 35°C	
Adherencia a tracción sobre soportes vitraico (N/mm <sup>2</sup> ):	24 hs en seco	28 días en seco
	A 20°C	≥ 0,5
		≥ 1,0

(\*): Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

#### CONSUMO APROXIMADO

1,5 ± 0,1 kg/m<sup>2</sup>  
por mm de espesor

#### PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg  
Palet de 48 Sacos (1.200 kg)

#### ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

#### HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallés - Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - [www.parex.es](http://www.parex.es)

REVISIÓN: Marzo 2016

## MODO DE EMPLEO

### Herramientas:

- Batidora para mortero, llana, paletín y fratás.

### Preparación de soporte:

- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, limpia y planimétrica.
- En tiempo caluroso o con soportes muy absorbentes debe humedecerse previamente el soporte.

### Preparación de producto:

#### Amasado:

- Dosificación de agua:  $19 \pm 2$  % ( $\pm 4,5$  L/saco).
- Tiempo de amasado:  $\pm 5$  minutos hasta conseguir una pasta homogénea.
- Tiempo de reposo:  $\pm 3$  minutos.
- Nunca debe reamasarse ni añadir agua para reactivarlo.

#### Tiempo útil de trabajo:

- Aplicar el producto durante la hora posterior al amasado. El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento).

### Aplicación del producto:

- Para su aplicación debe extenderse el producto sobre la superficie a alisar en un espesor de unos 3 mm.
- Aplicar la malla COTETERM MALLA STD 167 embebida en la pasta fresca.
- Prever un solape de 10 cm en el encuentro entre mallas.
- Para un mejor acabado final se recomienda dar una segunda capa raseada y posteriormente fratasada, amasando el producto con un 2% más de agua de amasado ( $\pm 20$ %).

## RECOMENDACIONES

- El espesor del revestimiento debe ser homogéneo para evitar defectos estéticos.
- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C y la humedad ambiente por debajo del 85%.
- Evitar la aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.
- Nunca debe revestirse con morteros monocapa o de cemento de uso general.
- Previa aplicación de los acabados decorativos acrílicos de la gama COTETERM deberá aplicarse la imprimación de fondeo COTETERM FONDO.
- En puntos singulares donde existan tensiones (dinteles, puertas, forjados) colocar previamente tiras de COTETERM MALLA STD 167 de 20 x 40 cm en diagonal.
- Deben respetarse las juntas de dilatación y realizar el sellado elástico con LANKO 603 PU-FLEX.
- Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)

**REVISIÓN:** Marzo 2016