



## LO + DESTACADO

- Protector superficial
- No modifica el aspecto del soporte
- Fuerte poder de penetración
- Buena resistencia a los agentes climáticos (U.V y lluvia)
- Desmoldeante para COTEGRAN MULTIACABADO



## HIDROFUGANTE SUPERFICIAL DE FACHADAS

Líquido hidrófugo de tipo polisiloxanos en base disolvente.

### PROPIEDADES

- Impermeable al agua de la lluvia
- Migra por capilaridad y se fija en el soporte
- Permeable al vapor de agua
- Efecto perleo
- Alto poder de penetración
- Buena resistencia a los agente climáticos (U.V y lluvia)

### APLICACIONES

#### Lugar de aplicación:

- Fachadas o superficies inclinadas.
- Apto como desmoldeante/desencofrante (en los moldes de silicona) en la aplicación y texturado de COTEGRAN.

#### Soportes:

- Admisibles:
  - Hormigón, hormigón celarm morteros hidráulicos, fibrocementos, ladrillos tejas...
- No admisibles:
  - Soportes con yeso.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido transparente
Densidad:	0,81 ± 0,03 kg/cm <sup>3</sup>
Temperatura de aplicación:	Desde +5°C hasta +35°C
Temperatura de inflamación:	>50°C

(\*): Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

### CONSUMO APROXIMADO

Hormigón: 0,3 a 0,8 L/m<sup>2</sup>  
Piedra/Terracota: 0,6 a 2 L/m<sup>2</sup>

### PRESENTACIÓN

Garrafa de 5L  
Palet: 84 garrafas (420kg)  
Garrafa de 25L  
Palet: 24 garrafas (600 kg)

### ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

### HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - [www.parex.es](http://www.parex.es)

## MODO DE EMPLEO

### Herramientas:

- Brocha, rodillo o pulverizador.

### Preparación de soporte:

- Las superficies a tratar deben estar sanas, limpias y secas.
- Después de llover deberá esperarse un mínimo de 24 horas antes de su aplicación.
- En el caso de lavados con agua a presión se deberá esperar un mínimo de 3 días antes de aplicar el producto.
- Las eflorescencias deberán ser eliminadas y las fisuras tratadas previamente.
- Hormigones, morteros y enlucidos, deberán tener 28 días de edad antes de la aplicación del producto.

### Aplicación del producto:

- En el caso de una aplicación por pulverización se debe aplicar cerca de la superficie para facilitar la penetración.
- Saturar la superficie mediante 2 aplicaciones. La segunda aplicación se deberá dar tan pronto como haya desaparecido al aspecto brillante de la primera.
- Limpiar herramientas y manchas eventuales antes de que se sequen con White Spirit.

## RECOMENDACIONES

- Es un producto en base disolvente, por lo que es necesaria su utilización en ambientes abiertos y ventilados. En lugares cerrados es imprescindible crear una buena ventilación.
- Debe ser almacenado a una temperatura inferior a 35°C en su recipiente original cerrado.
- En soportes donde se haya aplicado el producto no se admiten revestimientos asociados, sin la eliminación total del producto.
- En cualquier tipo de aplicación (brocha-rodillo-pulverizador) debe evitarse el contacto del producto con la carpintería de aluminio, elementos de plomo, estaño y sus derivados.
- Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

**SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070):** Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)