



LO + DESTACADO

- Estuco liso acabado mate o brillante del Sistema Parex cal.
- Exteriores e interiores
- Acabado decorativo muy natural.
- Impermeable al agua.



ESTUCO FINO DE CAL AÉREA NATURAL

Estuco fino a base de cal aérea natural que permite obtener un acabado liso (mate o brillante) para el revestimiento y decoración de fachadas e interiores.

PROPIEDADES

- Fácil trabajabilidad.
- Gran plasticidad.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo respirar al muro.
- Impermeable al agua de lluvia, asociado a los soportes admisibles recomendados.
- Adherencia perfecta y continua sobre el soporte.
- Acabado decorativo muy natural.

APLICACIONES

Soportes:

- Admisibles:
 - **Parex Cal Liso.**
 - Morteros de cal antiguos resistentes que presenten un buen estado.
 - Morteros monocapa **Cotegran.**
 - Morteros base de regularización tipo **Parex Predurex** (blanco) y **Parex Cal Enfoscado.**
 - Soportes de cartón-yeso no hidrofugado (en interiores).

- Soportes de yeso con tratamiento previo de selladora **Lanko Pasiv 760** (en interiores).
- No admisibles:
 - Soportes hidrofugados en superficie, pintados, ni sobre soportes muy rugosos.
 - Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
 - En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:

- Hasta 1 mm.

DATOS TÉCNICOS (*)

Agua de amasado:	44 ± 1 % (aprox. 6 L/saco)
Densidad en polvo:	0,90 ± 0,05 gr/cm ³
Densidad en pasta:	1,50 ± 0,05 gr/cm ³
Temperatura de aplicación:	Desde 5°C hasta 35°C

(*) Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

CONSUMO APROXIMADO

0,8 ± 0,1 kg/m² por capa dependiendo de la rugosidad del soporte.

PRESENTACIÓN

Sacos de 15 kg
Palet de 48 sacos (720 kg)
8 colores

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

REVISIÓN: Mayo 2019

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora de hélices.
- Llama de acero inoxidable.

Preparación de soporte:

- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, limpia, planimétrica, porosa y poco rugosa.

Preparación de producto:

Amasado:

- Dosificación de agua: 44±1 % (± 6 L/saco)
- Tiempo de amasado: ± 5 min hasta conseguir una pasta homogénea.
- Tiempo de reposo: ± 3 min
- Nunca debe reamarse ni añadir agua para reactivarlo.

Tiempo útil de trabajo:

- Aplicar el mortero durante la hora posterior al amasado. El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento).

Aplicación del producto:

Aplicación sobre el soporte fratasado y seco al tacto, extendiéndolo 1 mm de espesor.

Acabado mate:

- Aplicar con una llama de acero inoxidable bien limpia sin detenerse a hacer repasos.

Acabado brillante:

- Aplicar con una llama de acero inoxidable bien limpia.
- Repasar repetidamente con el centro de la llama alisándolo y bruñéndolo hasta conseguir una textura pulida y brillante.

En ambos acabados emplear cinta adhesiva de pintor para realizar juntas decorativas o de trabajo.

RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C. Evitar aplicación con mucho viento.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.
- El espesor del revestimiento debe ser homogéneo.
- Deben realizarse despieces decorativos para evitar empalmes sin juntas de trabajo.
- Debe tenerse precaución especial con los colores oscuros, no siendo recomendables para paños grandes continuos sino más bien para puntos decorativos.
- Una variación de las condiciones climáticas produce variaciones de tono en los morteros de cal y/o cemento.
- En los acabados del **Parex Cal Estuco** el tono final del color presentará aguas.
- Es muy importante mantener la llama de acero inoxidable en perfectas condiciones.
- Aplicar preferiblemente a la sombra para evitar un rápido secado, que delataría un exceso de pasadas.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

REVISIÓN: Mayo 2019