



LO + DESTACADO

- Protección de las placas de aislamiento
- Sistema ANTIVANDÁLICO
- Resistencia al impacto
- Resistencia al punzonamiento
- Libre de cemento



MORTERO DE FIJACIÓN Y ENDURECEDOR ANTIVANDÁLICO DEL SISTEMA COTETERM

Mortero para la protección de placas de poliestireno del Sistema COTETERM, con excelentes prestaciones de resistencia al impacto de cuerpo duro y al punzonamiento.

PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia (COTETERM M + acabados decorativos COTETERM)
- Gran capacidad de deformación
- Gran trabajabilidad
- Perfecta adherencia y continua al soporte
- Permeable al vapor de agua

APLICACIONES

Soportes:

- Admisibles:

COTETERM PLACA EPS BCO: UNE EN 13163

- Zona 1: EPS - T2-L2-W2-S2-P4-DS(70)1-DS(70,90) BS150-CS(10)60-DS(N)2-TR150-WL(T)5-MU60.
- Zona 2: EPS - UNE EN 13163 - T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150

COTETERM PLACA EPS GRAFIT: UNE EN 13163

COTETERM XPS: XPS - UNE EN 13164-T1-CS (10/Y)200-DS(T+)-DLT(2)5-TR200-WL(T)07-MU150.

- Lana de roca: EPS - UNE EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)30-TR10-WS-WL (P)-MU 1

Espesores:

- Hasta 4 mm

DATOS TÉCNICOS

Agua de amasado:	5,5 litros por saco (±0,5)
Densidad en polvo:	1,15 gr/cm ³
Densidad en pasta:	1,60 gr/cm ³
Temperatura de aplicación:	Desde +5°C hasta +35°C
Adherencias sobre mortero:	>1 N/mm ² (Rotura cohesiv mortero soporte)

(*): Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.

Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

CONSUMO APROXIMADO

Como capa endurecedors de 5 a 6 Kg/m² dependiendo del soporte y del espesor

PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg
Palet de 48 Sacos (1.200 kg)

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es

REVISIÓN: Junio 2017

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora para mortero.
- Regle de aluminio, llana y paletín.

Preparación de soporte:

- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, limpia y planimétrica.

Preparación de producto:

Amasado:

- Dosificación de agua: (± 5 L/saco).
- Tiempo de amasado: ± 5 minutos hasta conseguir una pasta homogénea.
- Tiempo de reposo: ± 3 minutos.

Aplicación del producto:

Adhesión de las placas:

- Aplicar la pasta sobre las placas en bandas perimetrales y pelladas de un diámetro de 6-8 cm en el centro de las mismas.

Protección de las placas:

- La protección debe llevarse a cabo a las 24 horas de la adhesión de la placa al soporte. Se extiende el producto, sobre la placa, y con el producto en fresco se coloca, la malla COTETERM MALLA STD 167, previendo un, solape de malla de 10 cm en el encuentro con la malla, siguiente, tanto longitudinal como transversalmente.
- Una vez la primera capa está seca se da una capa fina de mortero por encima, para cubrir completamente la malla y dejar un acabado fratasado.
- Después de un secado completo de la capa de endurecimiento, se aplicará cualquiera de los acabados decorativos del sistema.

RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de $+5^{\circ}\text{C}$ hasta $+35^{\circ}\text{C}$. Evitar aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas o lluvias inminentes.
- No es apto como capa de acabado final.
- NUNCA debe revestirse con morteros monocapa o de cemento de uso general.
- El espesor del revestimiento debe ser homogéneo, cubriendo correctamente las fijaciones mecánicas tipo COTETERM ANCLAJE para evitar defectos estéticos.
- Debe utilizarse la gama de elementos accesorios: perfiles y juntas de dilatación.
- Las zonas de remate de perfiles metálicos se sellarán con masilla elástica LANKO 603 FLEX.
- Antes de colocar la capa endurecedora, deberán realizarse los refuerzos en esquinas de huecos.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

REVISIÓN: Junio 2017