



LO DESTACADO

- Acabado Fratasado
- Listo al uso
- Aplicación manual o mecánica
- Con aditivos retardadores de llama
- Excelente resistencia a la intemperie
- Flexible



REVESTIMIENTO CONTINUO ORGÁNICO FLEXIBLE

Revestimiento decorativo a base de ligantes orgánicos en dispersión acuosa para la impermeabilización y decoración de fachadas.

PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia
- Permeable al vapor de agua
- Fácil aplicación
- Gran resistencia a la intemperie

APLICACIONES

Soportes:

- Admisibles:
 - Sobre **Parex Fondo** aplicado en:
 - Morteros de enfoscados, morteros base, morteros monocapa, hormigón, yeso
 - Parex Decor Base, Coteterm M, Coteterm M Flex, Coteterm M Impact, Coteterm LG, Parex FV, Parex Renodeco,
 - Parex Cal Enfoscado, Parex Predurex, Parex Revoc Blanco Litoral, Parex Revoc Gris
- No admisibles:
 - Sobre soportes hidrofugados o con pinturas en mal estado.
 - Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
 - En casos no descritos consultar al Depto. Técnico.

Espesores:

- Aproximadamente 1,5 mm.

CONSUMO APROXIMADO

2,7 a 3,0 kg/m²

PRESENTACIÓN

Envase de 25 kg
Palet de 22 Botes (550 kg)
250 Colores

ALMACENAMIENTO

En sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.
- ETE 06/0089 emitido por I.E Torroja.
- EN-15824

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

REVISIÓN: Mayo 2019

DATOS TÉCNICOS

Granulometría:	1,6 mm
Extracto seco:	83 ± 2%
Densidad:	1,8 ± 0,10
COVs	2gr/L max. Valor límite UE para este producto (cat. A/c): 40 gr/l (2010)
Temperatura de aplicación:	Desde 5°C hasta 35°C
EN 1062-1	E5 V1 W3 A0

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Llama de acero inoxidable, de madera, de plástico, brocha, espátulas y batidora de hélices.

Preparación de soporte:

- El soporte debe de presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y limpia (sin polvo, grasa, restos de pinturas viejas, eflorescencias...).
- Los revocos deben de presentar un fratasado fino y estar aristados y maestreados.

Preparación de producto:

- Listo al uso. Remover antes de la aplicación con batidora de hélices.

Aplicación del producto:

A llana:

- Aplicar el producto dando una capa con llana de acero inoxidable en una sola pasada regulando el espesor que debe de ser de unos 1,5mm.
- En grandes superficies, para evitar que se noten las juntas de trabajo, es recomendable hacer despieces con cinta de carroceros.

RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C. Evitar aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas o lluvias inminentes.
- La existencia de fisuras activas merecerá un tratamiento particular.
- Aplicar siempre sobre **Parex Fondo** de un color igual o similar. La aplicación de **Parex Fondo** mejora la adherencia y uniformidad del acabado decorativo
- No aplicar a pleno sol.
- Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

REVISIÓN: Mayo 2019