


3) Inyección




Insertar hasta el fondo del orificio previamente realizado, el tubo de la pistola del SikaMur®-InjectoCream-100



Presionar el gatillo de la pistola...



... y rellenar completamente el taladro con SikaMur®-InjectoCream-100 dejando 1 cm hasta la superficie



Periodicamente limpiar el exterior del tubo

Consumo

Un salchichón de SikaMur®-InjectoCream-100 para tratar las longitudes de pared indicadas, según su espesor

Grosor	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Longitud	6.5 m	3.3 m	1.96 m	1.43 m

Presentación

- **Envase:** Unipacs de 600 ml
- **Color:** Blanco
- **Conservación:** 12 meses



A tu alcance Productos profesionales



Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite.

Sello distribuidor



Sika, S.A.U.
Carretera de Fuencarral, 72
Polígono Industrial
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

www.sika.es
info@es.sika.com

La Solución para la humedad por capilaridad



SikaMur®-InjectoCream-100 – Barrera antihumedad basada en silanos para tratamiento de humedades por capilaridad

SikaMur®-InjectoCream 100 es una sustancia repelente al agua, que se introduce en una serie de taladros realizados sobre mortero o mampostería mediante pistola- no es necesaria bomba de inyección. Una única inyección en el mortero, dispersará al SikaMur® InjectoCream-100 en el muro y creará una barrera repelente al agua bloqueando la humedad ascendente en el futuro.



- Fácil aplicación con pistola
- Rápida instalación (sin “doble taladro” y sin largas esperas a que el líquido penetre)
- Repelente al agua
- Alta efectividad (80% de sustancia activa)
- Porcentaje constante de consumo y aplicación
- Base agua / sin disolvente / no inflamable
- Pocos residuos

Antes de usar SikaMur®-InjectoCream-100



Después de aplicar SikaMur®-InjectoCream-100



Forma de empleo

1) Preparación de la pared



Retirar rodapiés y/o revestimientos/yesos hasta llegar al muro original. Utilizar las brocas adecuadas para ejecutar los taladros con la profundidad requerida dependiendo del espesor del muro.



SikaMur®-InjectoCream-100 requiere orificios de 12 mm de diámetro, separados entre sí como máximo a 120 mm. Lo más efectivo es taladrar en horizontal directamente en el muro preferiblemente en las juntas de mortero entre los ladrillos/piedras.

Profundidad de los taladros según espesor de muro

Espesor del muro	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Profundidad del orificio	100 mm	190 mm	310 mm	420 mm

2) Preparación del envase



Desenroscar y quitar el tubo del final de la pistola



Insertar el salchichón de SikaMur®-InjectoCream-100 dentro de la pistola



Cortar el extremo del salchichón SikaMur®-InjectoCream-100



Enroscar de nuevo el tubo al final de la pistola