

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTard®-40 PR

ESTABILIZADOR DE FRAFUADO PARA MORTERO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaTard®-40 PR es un aditivo líquido para hacer mortero estabilizado. Está exento de cloruros.

USOS

Para confeccionar cualquier tipo de mortero de cemento con un tiempo de puesta en obra prolongado para:

- Asiento de fábrica de ladrillo, de bloques, etc.
- Rejuntado.
- Enfoscados, revocos, etc.
- Morteros estabilizados.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Se pueden fabricar grandes volúmenes de mortero y utilizarlo fraccionadamente.
- Debido al retraso controlado de fraguado, el mortero conserva las propiedades de «recién hecho» durante un tiempo prolongado, pero una vez colocado el fraguado se desarrolla normalmente.
- Después de cada jornada de trabajo, la limpieza de los recipientes de almacenamiento y herramientas es más fácil al conservarse el mortero fresco.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Carbohidratos
Presentación	Garrafa de 30 kg, bidón de 240 kg y contenedor de 1 m3. Bajo pedido puede suministrarse a granel.
Conservación	12 meses desde su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	En sus envases de origen, herméticamente cerrado y no deteriorado. A temperaturas entre +5°C y +30°C protegido del sol y de las heladas.
Apariencia / Color	Líquido marrón
Densidad	1,15-1,19 kg/l
pH	5,0-7,0

INFORMACION DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada	Variable entre el 0.5% y el 1.5% del peso de cemento. Para determinar la dosificación óptima, de acuerdo con el retraso deseado, es necesario hacer ensayos ya que dicho retraso dependerá entre otros factores del tipo de cemento utilizado, de su dosificación por cada m ³ , de la cantidad y calidad de la arena, de su granulometría, de las condiciones climatológicas, etc.
Dispensando	Se adiciona con el agua de amasado y no directamente sobre la mezcla seca cemento-arena.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

Con el fin de complementar los efectos del SikaTard[®]-40 PR se utiliza el plastificante-aireante SikaPlastiment[®]-1 M. El uso de ambos aditivos cumple con la Norma UNE-EN 934-3. T3: como aditivo fuertemente retardado a igual consistencia.

Con SikaTard[®]-40 PR se puede retardar el fraguado hasta 48 horas o más, siendo utilizable el mortero durante ese tiempo.

El producto helado puede utilizarse después de deshelarlo lentamente y agitarlo cuidadosamente.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
SikaTard[®]-40 PR
Marzo 2022, Versión 01.02
021406011000000178

SikaTard-40PR-es-ES-(03-2022)-1-2.pdf

