

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikatherm® MW 015 F MD

Panel rígido de lana de roca monodensidad

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikatherm® MW 015 F MD es un panel rígido de lana de roca monodensidad para el sistema de aislamiento térmico exterior (SATE). Sistema Sikatherm®.

USOS

Sikatherm® MW 015 F MD es apto para los siguientes usos:

- Obra nueva y rehabilitación
- Aislamiento térmico continuo por el exterior de la fachada
- Corrección y rotura de puentes térmicos
- Sistema constructivo de fachada tradicional y en seco
- Instalación mediante adhesivo en toda la superficie del panel

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Óptimas prestaciones de aislamiento térmico para la envolvente
- Apto para su uso con colores de acabado claros y oscuros

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Lana mineral de roca
Presentación	Consulte la lista de precios actual para conocer las variaciones de envases. Espesores: 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm.
Conservación	24 meses desde la fecha de fabricación

- Planeidad en fachada
- Facilita la transpirabilidad de la envolvente gracias a la baja resistencia a la difusión del vapor de agua
- Buena resistencia mecánica a impacto
- Óptima resistencia a tracción y compresión
- Mantiene las prestaciones a lo largo de la vida útil del edificio
- No sirve de soporte para la proliferación de hongos y bacterias

INFORMACION AMBIENTAL

- Declaración Ambiental del Producto (DAP) disponible

CERTIFICADOS / NORMAS

- Marcado CE y Declaración de Prestaciones de acuerdo a EN 13162:2013 + A1:2015 - Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW) - Especificación - Clasificación: T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-TR10-MU1-WS-WL(P)

Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en sus envases originales, herméticamente cerrados y protegidos de la intemperie, en ambientes secos y protegidos de la luz solar.	
Color	Amarillo	
Dimensiones	(mm) (ancho x longitud)	600 x 1200
Espesor	(mm)	50, 60, 80, 100, 120, 140, 160
Densidad	120 kg/m ³	EN 1602
INFORMACION TECNICA		
Resistencia a Compresión	30 KPa (σ_{10})	EN 826
Resistencia a Tracción	Perpendicular a las caras 10 KPa (σ_{mt})	EN 1607
Estabilidad Dimensional	Temperatura y humedad específicas DS (70,90)	EN 1604
	Tolerancia de espesor T5	EN 823
Conductividad Térmica	(λ_D) 0,036 W/(mK)	EN 12667
Thermal resistance	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)
	50	1,35
	60	1,65
	80	2,20
	100	2,75
	120	3,30
	140	3,85
	160	4,40
Resistencia a la Difusión de Vapor de Agua	$\mu=1$	EN 12086
Absorción de Agua	Corto plazo (WS) < 1 kg/m ²	EN 1609
	Largo plazo (WL(P)) < 3 kg/m ²	EN 12087
Reacción al Fuego	A1	EN 13501-1

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

	Componentes
Material aislante	Sikatherm® MW 015 F MD
Adhesivo	SikaWall®-1060 M (Coteterm® M) SikaWall®-1070 M-Flex (Coteterm® M-Flex)
Capa base	SikaWall®-1060 M (Coteterm® M) SikaWall®-1070 M-Flex (Coteterm® M-Flex) Coteterm® M-Impact
Malla de fibra de vidrio	Coteterm® Malla STD 167 (SikaWall®-9100 Mesh STD) Coteterm® Malla Antivandálica (SikaWall®-9200 Mesh Impact)
Capa de imprimación	SikaWall®-45 Primer Sikagard®-552 W Aquaprimer ES
Capa de acabado	SikaWall®-6260 Acrylic 1.2 (Coteterm® Acrylic) SikaWall®-6250 Acrylic 0.7 (SikaThermocoat® 5ES TF) SikaWall®-6500 Acrylic 1.2 SLX (Coteterm® Acrylic SLX) SikaWall®-6550 Aquasol SF (Coteterm® Aquasol) SikaWall®-6551 Aquasol SM (Coteterm® Aquasol Smooth) Sikagard®-550 Elastocolor ES
Elementos auxiliares	Perfiles: Coteterm® Perfiles (SikaWall®-Perfiles) Anclajes: Coteterm® Anclaje

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Debe estar protegido de la acción del agua de lluvia
- Proteger de la luz solar y el ambiente
- Debe revestirse lo antes posible

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad e higiene en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del producto, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

La colocación de los paneles Sikatherm® MW 015 F MD deben colocarse siempre de abajo hacia arriba. Previo a la colocación de las placas se debe colocar un perfil de arranque (Coteterm® Perfil de Arranque) que debe nivelarse. Los paneles Sikatherm® MW 015 F MD deben ser fijados a rompe juntas y completamente nivelados. Presionar bien los paneles y colocarlos uno a otro al mismo nivel, para facilitar después la aplicación de la capa base de endurecimiento y los acabados decorativos. Proceder a la colocación de las placas mediante el adhesivo. Es importante evitar que adhesivo sobresalga por los laterales de unión entre placas. Tras 24 horas desde la aplicación del adhesivo, colocar los anclajes mecánicos Coteterm® Anclaje.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes

y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
Sikatherm® MW 015 F MD
Julio 2024, Versión 01.01
021830200300000016

SikathermMW015FMD-es-ES-(07-2024)-1-1.pdf

