

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaLastomer®-710

Sellador de butilo

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)

Base química	Butilo
Color (CQP001-1)	Blanco, gris, negro
Densidad	1.4 kg/l
Temperatura de aplicación	10 – 35 °C
Tiempo de formación de piel (CQP019-1)	10 – 20 minutos ^A
Contracción (CQP014-1)	12 %
Service temperature (CQP513-3)	-30 – 80 °C
Vida útil	15 meses ^B

CQP = Corporate Quality Procedure ^A) 23 °C / 50 % r. h.^B) almacenado (sin abrir) en un lugar seco entre 5 °C y 30 °C. Proteger de la luz solar directa.

DESCRIPCIÓN

SikaLastomer®-710 es un sellador de butilo pastoso que no descuelga y contiene disolventes. El curado se produce mediante secado físico.

Este producto se puede utilizar para el sellado plástico de juntas en muchos sectores industriales.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Buen rango de adhesión
- Buena resistencia al envejecimiento
- Comportamiento plástico
- Curado sin calor
- Posibilidad de posterior desmontaje

ÁREAS DE APLICACIÓN

SikaLastomer®-710 está especialmente indicado para juntas plásticas de fácil desmontaje. Se utiliza en la industria del automóvil, autobús, camiones y caravanas. SikaLastomer®-710 muestra una buena adhesión con una mínima preparación de la superficie en casi todos los sustratos comunes utilizados en los campos mencionados anteriormente.

Este producto solo es adecuado para usuarios profesionales con experiencia. Deben realizarse ensayos en condiciones reales de procesamiento y con materiales adicionales, como fibras y agentes desmoldeantes, para comprobar la compatibilidad del material.

RESISTENCIA QUIMICA

SikaLastomer®-710 es resistente al agua dulce, al agua de mar, al agua con cal y a las soluciones de limpieza acuosas; presenta una resistencia débil a los combustibles, los aceites minerales y los aceites grasos vegetales y animales.

La información anterior se ofrece únicamente a título orientativo. En vista de la posible exposición química o térmica, es necesario realizar pruebas relacionadas con el proyecto.

METODO DE APLICACIÓN

Preparacion del Soporte

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa, aceite y agua.

Si la adhesión es crucial, debe verificarse mediante pruebas en sustratos originales.

Aplicación

Aplicar el sellador en la junta con una pistola manual o neumática adecuada, teniendo cuidado de evitar que quede aire atrapado.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 35 °C.

Herramientas y acabado

Las juntas realizadas con SikaLastomer®-710 son fácilmente alisadas con agua y jabón.

Eliminación

En superficies no porosas, deje secar el sellador y retírelo con toques suaves. En superficies porosas, el SikaLastomer®-710 curado solo se puede eliminar mecánicamente.

Las manos y la piel expuesta deben lavarse inmediatamente con toallitas para manos como Sika® HandClean o un limpiador industrial adecuado para manos y agua.

No utilice disolventes sobre la piel.

Pintabilidad

SikaLastomer®-710 solo se puede repintar con algunos sistemas base agua. Se debe comprobar la compatibilidad de la pintura realizando pruebas preliminares.

La elasticidad de las pinturas suele ser inferior a la de los selladores. Esto podría provocar grietas en la pintura en la zona de la junta.

INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece únicamente a título orientativo. Si desea asesoramiento sobre aplicaciones específicas, puede solicitarlo al Departamento Técnico de Sika Industria.

Si lo desea, puede solicitar copias de las siguientes publicaciones:

- Hojas de Datos de Seguridad

PRESENTACION

Cartucho	310 ml
Unipac	600 ml
Cubo	27 kg
Bidón	250 kg

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

NOTA LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada e las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

