



LO + DESTACADO

- Imprimación
- Soportes sin absorción
- Hormigón liso
- Listo al uso



PUENTE DE UNIÓN PARA MORTEROS MONOCAPA, LISTO AL USO

Pasta en dispersión acuosa para capa de imprimación en soportes sin absorción superficial o de hormigón liso para morteros monocapa, morteros de uso general o morteros de cal.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación
- Permeable al vapor de agua
- Excelente adherencia a los soportes sin absorción

APLICACIONES

Soportes:

• Admisibles:

- Directamente: sobre fábrica de ladrillo cerámico, enfoscados con dosificaciones 1:4, textura rugosa y bloques de hormigón.
- Directamente: sobre bloques de hormigón, hormigón liso u hormigón hidrofugado en masa.

• No admisibles:

- Soportes hidrofugados en superficies, pintados o con yeso.
- Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de la lluvia.

Espesores:

- Aproximadamente 3mm.

DATOS TÉCNICOS (*)

Densidad:	1,55 ± 0,5 /cm ³	
Temperatura de aplicación:	Desde ±5°C hasta +35°C	
Adherencias (N/mm ²) a 28 días de un mortero monocapa como COTEFIX sobre:	Hormigón liso	Soporte no poroso
A 28 días	≥0,4	≥0,4

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

CONSUMO APROXIMADO

0,3 ± 1k/m² por 1 capa

PRESENTACIÓN

Bote de 20kg
Palet 22 botes (440kg)

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora, rodillo de pelo corto, brocha.

Preparación de soporte:

- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y limpia (comprobar especialmente la no presencia de restos de desencofrante en el hormigón).
- En tiempo caluroso o son soportes muy absorbentes debe humedecerse previamente el soporte.

Aplicación del producto:

- Aplicar la pasta obtenida mediante el rodillo grabado o la brocha sobre la superficie del hormigón. Comprobar una vez seco que el COTEFIX ha dejado una superficie uniforme y rugosa (es fácil ver la aplicación por su color anaranjado).
- Cuando la imprimación esté seca al tacto, aplicar encima el mortero.
- Nunca deberán transcurrir más de 72 horas antes de la aplicación del mortero. Si hubiesen pasado será necesario limpiar con agua a presión el soporte imprimado, y realizar una nueva aplicación COTEFIX.

Preparación de producto:

Amasado:

- Mezclar 2 volúmenes de COTEFIX con 1 volumen de agua mediante la batidora.
- Tiempo de amasado: \pm 2 min.

Tiempo útil de trabajo:

- Aplicar COTEFIX durante los próximos 10 minutos posteriores al amasado.
- El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento).
- Mezclar siempre antes de aplicar.

Revestimientos asociados:

- Morteros COTEGRAN.

RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de +5°C hasta +35°C. Evitar aplicación con mucho viento.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.
- No es apto como capa de acabado final.
- Una correcta aplicación debe ofrecer una textura rugosa donde los áridos quedan en superficie.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es