

Sika® Lock-2100 EC

Etil-cianocrilato de media viscosidad

Datos Técnicos:

Base química	Etil cianocrilato
Color	Claro
Densidad	1,06 kg/l aprox.
Punto de fusión	>85 °C
Capa de relleno	0,15 mm
Viscosidad (ISO 3104/3105)	Rango 80-120 mPas Valor típico 100 mPas aprox.
Velocidad de curado	Acero/Acero < 25 segundos ABS/ABS < 15 segundos Caucho/Caucho < 10 segundos
Tiempo de secado	10-14 segundos
Curado completo	24 horas
Resistencias mecánicas (ISO 6922)	20 N/mm ² aprox.
Temperatura de servicio	-50 a 80 °C
Vida del producto (En lugar seco y en condiciones de temperatura 5-25 °C)	12 meses

Descripción

Sika® Lock-2100 EC es un adhesivo de etil cianocrilato de media viscosidad, adecuado para el pegado de varios materiales.

Sika® Lock-2100 EC esta desarrollado en acuerdo con la norma ISO 9001/14001 asegurando la calidad del sistema.

Ventajas

- Rápida velocidad de curado.
- Adecuado para utilizar sobre una amplia variedad de sustratos, incluyendo algunos tipos de cauchos y plásticos.
- Viscosidad media.

Áreas de aplicación

Sika® Lock-2100 EC está indicado para el pegado con grandes resistencias. El propósito general es para el pegado de plásticos, cauchos, metales y otros sustratos.

Recomendado para pegar superficies relativamente lisas.

Mecanismo de curado

Mecanismo de curado y sustratos

La velocidad de curado de los cianocrilatos varía según la superficie de pegado. Superficies ácidas como papel o cuero tendrán mayores tiempos de curado que algunos plásticos o cauchos. Algunos plásticos con muy baja energía superficial, como el polietileno, polipropileno y teflón requieren el uso de Sika®Lock-4077 PM Primer (para más información mirar la hoja técnica).

Velocidad de curado y pegado

Según pruebas realizadas con los productos Sika®Lock se consiguen buenos resultados. Se aconseja aplicar una capa fina para asegurar la rápida polimerización y obtener un pegado resistente. El exceso de capa de pegado disminuye la velocidad de curado.

El cianocrilato activador Sika®Lock-4011 AK es aconsejable utilizarlo para aumentar la velocidad de curado (mirar la hoja técnica para mayor información).

Velocidad de curado y condiciones medio ambientales

Los adhesivos de cianocrilato requieren una mezcla en la superficie para iniciar el mecanismo de curado. La velocidad de curado se reduce en condiciones bajas de humedad.

A bajas temperaturas se reduce la velocidad de curado. Todos los ensayos son realizados a 21 °C.

Velocidad de curado y activador

Sika®Lock-4011 AK se aconseja utilizarle en conjunción con un acelerador de cianocrilato Sika®Lock. Para aumentar la velocidad de curado hasta 2 segundos se puede conseguir con un adhesivo de cianocrilato Sika®Lock. El uso de un activador puede reducir la resistencia de pegado por encima de un 30%. Es recomendable la realización de ensayos previos.

Industry



Resistencias químicas

Los adhesivos de cianocrilato Sika®Lock tienen excelente resistencia química a los aceites y disolventes incluyendo aceite de motor, gasolina con plomo, etanol, propanol y freon.

Los cianocrilatos no resisten altos niveles de humedad. Aconsejamos pedir las especificaciones técnicas del producto.

Resistencia a la temperatura

Resistencia al calor

Los adhesivos de cianocrilato Sika®Lock son adecuados para usarse a temperaturas superiores de 80 °C. A 80 °C el pegado debe tener una resistencia superior del 70% a 21 °C. La fuerza de pegado a 100 °C es aproximadamente el 50% de la fuerza total a 21 °C.

Comportamiento al calor

Los adhesivos de cianocrilato Sika®Lock conservan el 90% de su fuerza cuando se somete a 80 °C durante 90 días después es enfriado y ensayado a 21 °C.

Calentando el pegado a 100 °C y después ensayado a 21 °C consiguen una fuerza inicial de pegado del 50%.

Método de aplicación

Preparación de la superficie

Asegurar que los sustratos estén limpios, secos y libre de aceites y grasas.

Los activadores Sika®Lock son requeridos para superficies porosas. Algunos plásticos requieren la aplicación de Sika®Lock-4077 PM Primer.

Aplicación

La velocidad de curado es muy rápida para asegurar el correcto pegado.

El producto se aplica manualmente del lote. El producto se aplica escasamente sobre la superficie y presionar firmemente hasta el endurecimiento de las resistencias. Como regla general, aplicar una pequeña cantidad de cianocrilato. El resultado de la aplicación es una baja velocidad de curado y una baja resistencia de pegado.

Para aplicaciones en grandes cantidades es adecuado utilizar Sistemas de Aplicación y Reparto.

Para seleccionar el sistema adecuado de aplicación contactar con el Departamento Técnico de Sika Industria.

Almacenaje

Almacenar en un lugar fresco fuera de los rayos del sol. Conservar a 5 °C para conseguir una óptima estabilidad.

Información adicional

Existe a su disposición:

– Hojas de Seguridad e Higiene.

Tipos de envase

Botes	20 g 50 g
A granel para Sistemas de Aplicación	

Importante

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenaje y traslado de productos químicos usados debe remitirse a la actual Hoja

de Seguridad del producto la cual contiene datos de seguridad físicos, ecológicos y toxicológicos.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es"



Sika, S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
Fax 91 661 69 80

