

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## SikaCeram® Epoxy Remover

### LIMPIADOR PARA RESTOS DE LECHADAS

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram® Epoxy Remover es un producto en base agua que se utiliza para eliminar los residuos de las lechadas epoxi para rejuntados

#### USOS

- Limpieza de restos de lechadas epoxi de azulejos y baldosas de cerámica o gres porcelánico.
- Utilizado diluido, limpia y desengrasa suelos muy sucios de gres porcelánico y cerámica.

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Específico para rejuntados base epoxi de Sika®
- Eficaz también después de varios días de la aplicación de la lechada
- Fácil de usar

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Base Química</b>	Producto a base de agua. Contiene EDTA y sales ≤ 5%, jabón entre 5% y 15% y fragancia
<b>Presentación</b>	Botella de plástico de 2 y 5 kg
<b>Color</b>	Líquido amarillento
<b>Conservación</b>	24 meses desde la fecha de producción
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacenar en sus envases originales entre +5°C y +30°C
<b>Densidad</b>	~ 1.01 kg/l
<b>pH</b>	~ 11.3

#### INSTRUCCIONES DE APLICACION

##### APLICACIÓN

SikaCeram® Epoxy Remover puede emplearse sin diluir o diluido en agua, según sea necesario.

Para eliminar residuos consistentes en lechada de cemento epóxico.

Verter el producto sin diluir; dejar actuar de 15 a 20 minutos, frotar con fieltro abrasivo y enjuagar; en caso necesario, utilizar una llana metálica para eliminar

el mortero de rejuntado acumulado en las baldosas y frotar con el fieltro abrasivo.

Para eliminar las manchas dejadas por la lechada de epoxi o para emplear como desparafinador. Diluir el producto en agua en una proporción de 1:5, aplicar y dejar actuar durante unos minutos; frotar con fieltro, utilizar un cepillo de limpieza o un limpiador de un solo disco; aspirar o limpiar la suciedad y enjuagar con abundante agua.

Para eliminar manchas de gres porcelánico.

Vierta el producto sin diluir sobre la mancha y sobre toda la baldosa; deje actuar el producto durante 15-20 minutos, luego frote con fieltro abrasivo y enjuague.

## LIMITACIONES

- El uso de SikaCeram® Epoxy Remover en lechadas epóxicas debe hacerse al menos 48 horas después del rejuntado, o 24 horas si la temperatura ambiente es  $\geq +20^{\circ}\text{C}$ .
- No utilizar sobre mármol o piedra pulida.
- No utilizar sobre madera.
- No utilizar en bañeras de metacrilato.
- Realice una prueba en la superficie para asegurarse de que no esté dañada antes de aplicar SikaCeram® Epoxy Remover

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto  
SikaCeram® Epoxy Remover  
Diciembre 2018, Versión 02.01  
020404200010000054

SikaCeramEpoxyRemover-es-ES-(12-2018)-2-1.pdf