

SYSTEM DATA SHEET

Sikafloor® CreamPolish CS-31

Sistema de pavimento de hormigón altamente duradero y decorativo, basado en endurecedores superficiales aplicados por espolvoreo en seco y pulidos hasta un acabado clase A (cremoso).

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor® CreamPolish CS-31 es un sistema de pavimento de hormigón fratasado y pulido en el que el proceso de desbastado deja expuestas únicamente las partículas más finas del árido del dry-shake, generando una superficie de aspecto cremoso (clase A). El método patentado permite la aplicación de múltiples capas de agregado en polvo (dry-shake). El aditivo de acabado, específicamente diseñado, proporciona un acabado superficial más uniforme y fiable, densifica el mortero superficial y mejora la dureza final de la superficie.

USOS

Sikafloor® CreamPolish CS-31 se utiliza en:

- Pavimentos de hormigón nuevos sometidos a desgaste medio o intenso.

Áreas de aplicación:

- Aparcamientos
- Edificios comerciales y públicos
- Estaciones de ferrocarril y metro
- Centros logísticos y almacenes
- Áreas de producción y talleres
- Zonas de almacenamiento
- Edificios industriales
- Instalaciones electrónicas y centros de datos

Advertencias:

- El sistema solo debe ser aplicado por profesionales con experiencia.
- El sistema se recomienda para aplicaciones en interiores.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Acabado decorativo clase A (cremoso), exponiendo únicamente las partículas más finas del árido

- Pulido hasta el nivel de brillo elegido
- Alta durabilidad
- Amplia gama de colores disponible
- Los colores claros ayudan a mejorar la iluminación natural
- Solución rentable
- No requiere endurecedor líquido adicional tras la aplicación
- Mantenimiento reducido
- Menor pérdida de humedad en las fases iniciales
- Aplicación y acabado sencillos
- Mejora de la calidad del acabado final
- Mayor resistencia frente a aceites y grasas

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Capa	Producto												
	Endurecedor superficial de espolvoreo	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®- MetalTop 200												
	Asistente de acabado	Sikafloor®-931 Finishing Aid												
	Curado	Agua, arpilleras, láminas de curado.												
	Pulido	Sin desbastado profundo Nivel de pulido 2, 3, o 4 según el brillo requerido												
	Sellado	Sikafloor®-958 PG (CZ)												
Apariencia	La clase hace referencia a la cantidad de árido expuesto durante el desbastado. La clase A proporciona un acabado cremoso, prácticamente sin exposición de árido. El nivel de brillo se refiere al grado de brillo del pavimento pulido, se mide mediante el parámetro <i>nitidez de la imagen</i> (DOI: Distinctness of image) y depende del tipo de grano abrasivo utilizado durante el proceso de pulido.													
	<table><tr><th>Nivel de brillo</th><th>DOI</th><th>Grano abrasivo</th></tr><tr><td>Nivel 2 (Satinado)</td><td>10-39</td><td>200-400</td></tr><tr><td>Nivel 3 (Brillo encerado)</td><td>40-69</td><td>800-1000</td></tr><tr><td>Nivel 4 (Alto brillo)</td><td>70-100</td><td>1000-3000</td></tr></table>	Nivel de brillo	DOI	Grano abrasivo	Nivel 2 (Satinado)	10-39	200-400	Nivel 3 (Brillo encerado)	40-69	800-1000	Nivel 4 (Alto brillo)	70-100	1000-3000	
Nivel de brillo	DOI	Grano abrasivo												
Nivel 2 (Satinado)	10-39	200-400												
Nivel 3 (Brillo encerado)	40-69	800-1000												
Nivel 4 (Alto brillo)	70-100	1000-3000												
Color	Disponible en una amplia gama de colores. Consulte con el servicio de atención al cliente de Sika para confirmar la disponibilidad													
Esesor nominal	2.5-4 mm													

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Capa	Producto	Consumo
	Endurecedor en polvo	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®-MetalTop 200	6-8 kg/m ²
	Asistente de acabado	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25-50 g/m ² por aplicación
	Sellado	Sikafloor®-958 PG (CZ)	15-90 g/m ²

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Consulte las hojas técnicas de cada producto por separado
Conservación	12 meses desde la fecha de fabricación en su envase original sin abrir
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en sus envases originales sin abrir, en un lugar seco, a una temperatura entre 5 y 30 °C.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

- Procedimiento de ejecución Sika 850 84 23 Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® CreamPolish CS-

- 31, Sikafloor® Terrazzo CS-32
- Fichas técnicas individuales de cada producto

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la seguridad.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



SYSTEM DATA SHEET

Sikafloor® CreamPolish CS-31
Agosto 2026, Versión 01.01
020815900000243584

SikafloorCreamPolishCS-31-es-ES-(08-2026)-1-1.pdf

