

# TAN FUERTE COMO EL ACERO



## SikaPower®-4720 ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA PANELES

- Excelente adhesión
- Rápido, limpio y de fácil aplicación
- Largo tiempo abierto combinado con rápido curado
- Libre de siliconas y disolventes

BUILDING TRUST



## VENTAJAS DEL PRODUCTO

### Excelente adhesión sobre un amplio rango de materiales sin imprimación

→ Adhesión asegurada con mínima preparación superficial, rápida aplicación

### Elevadas propiedades de aplicación, sin descuelgues ni goteos

→ Fácil, rápido y limpio

### Largo tiempo abierto combinado con rápido curado acelerable con calor

→ El curado se adapta a cada necesidad facilitando el trabajo en el taller

### Espesor de aplicación controlado gracias a sus microbolitas de cristal de 0.25mm

→ Juntas con el espesor adecuado al tipo de unión


### De acuerdo a los estándares del fabricante

→ Recupera las condiciones originales del vehículo en calidad, seguridad y confort de rodadura

## ÁREAS DE APLICACIÓN

SikaPower®-4720 es un adhesivo estructural epoxy 2C de excelente adhesión sobre los materiales comúnmente utilizados en carrocería. Apto para su uso en paneles expuestos a esfuerzos dinámicos. Soldable por puntos cuando el adhesivo aún no ha curado. SikaPower®-4720 ha sido diseñado para el pegado de metales y composites tales como:

- Paños de puerta
- Techos
- Paneles traseros



SikaPower®-4720 no ha sido diseñado para el pegado de partes estructurales del chasis tales como pilares, umbrales de puerta, o vanos de motor



## DETALLES DEL PRODUCTO

Formato : 195 ml cartucho

Base Química: Epoxy 2C

Color: Negro

## TIEMPOS DE PROCESO

temperatura	tiempo abierto	tiempo de fijación	lijado	inmovilización del vehículo
10 °C	90 min	16 h	48 h	48 h
23 °C	60 min	4.5 h	16 h	24 h
30 °C	30 min	2 h	6 h	8 h
60 °C	n.a.	30 min	1 h	1 h

Nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y suministro son de aplicación. Se ruega consultar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos de Producto previamente a cualquier uso.

### Sika, S.A.U.

Ctra. de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
28108 Alcobendas (Madrid)

### Contacto

Tel. 91 657 23 75  
Fax: 91 662 19 38  
Asesoramiento Técnico: 902 105 107  
www.sika.es · info@es.sika.com



**BUILDING TRUST**

